



ИНСТРУКЦИИ ПО ОКРАСКЕ

Для того, чтобы деревянные конструкции и поверхности были надежно защищены от агрессивного воздействия солнечных лучей, дождя, ветра, грязи, грибка и плесени, необходимо как следует подготовить поверхность к окраске.

СОВЕТЫ КАК

Как защитить деревянные поверхности и придать им эффектный вид? Конечно же, с помощью окрашивания или лакирования! Покрасить можно практически всё - деревянные фасады, заборы, перила, окна, двери, садовую мебель, хозяйственные постройки и многое-многое другое. Окрасочные работы

Снаружи- фасады, окна, двери, - заборы, садовые постройки, - террасы, уличная мебель

Внутри- стены, потолки, окна, двери, - полы, лестницы, - мебель, игрушки, - скрытые конструкции, лаги, балки, стропила

КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД, ОКНА, ДВЕРИ

снаружи КРАСИМ (чем?) Pinotex Original, Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Natural

Снимите фурнитуру или закройте ее малярным скотчем. Подготовьте поверхность: очистите древесину от грибка и плесени, пыли, грязи, жирных пятен. Снимите отслаивающееся лакокрасочное покрытие с ранее окрашенной поверхности. Ошлифуйте до гладкости. Удалите с поверхности пыль мягкой безворсовой тканью. Металлические детали, по необходимости, обработайте антикоррозийным средством. Стекла защитите малярным скотчем. Для эффективной защиты глубоких слоев древесины и в качестве профилактики используйте специальную деревозащитную грунтовку-антисептик Pinotex Base в системе с финишным покрытием Pinotex. В результате грунтованная поверхность получает устойчивую защиту от влаги, биопоражений (грибок, плесень, гниль), улучшенную адгезию с финишным

покрытием. Наносите грунтовку-антисептик Pinotex Base непрерывным слоем вдоль волокон древесины для наилучшей впитываемости. Окрашивайте поверхность после полного высыхания грунта в 2-3 слоя. Для улучшения адгезии дождитесь полного высыхания первого слоя, слегка ошлифуйте его, удалите пыль и наносите последующие слои (по необходимости).! Советы от мастера - Для защиты от агрессивного воздействия солнца выбирайте колерованные оттенки, а не прозрачные.- При окрашивании большой поверхности разделите фасад на небольшие участки и сделайте пробный выкрас. В случае, если что-то пойдет не так, перекрасить маленькую площадь будет гораздо проще, чем весь дом. - Фасады высотой до 2 метров окрашивайте с помощью стремянки, кистей. При высоте более 2 метров используйте люльку для высотных строительных работ или прибегните к помощи специалистов. - Малярный скотч удаляйте сразу же после окрашивания участка, а фурнитуру и съемные детали монтируйте только после полного высыхания, чтобы не повредить свежеекрасенную поверхность. КРАСИМ (что?) ЗАБОРЫ, САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ КРАСИМ (чем?) Pinotex Focus Aqua Подготовьте и очистите поверхность от загрязнений. Декоративно-защитную пропитку Pinotex Focus Aqua допустимо использовать без предварительного грунтования. Однако, если постройка подвергается интенсивному воздействию влаги и солнечных лучей, рекомендуется для дополнительной защиты обработать ее грунтовкой-антисептиком Pinotex Base. Окрашивайте поверхность в 2-3 слоя, соблюдая время высыхания слоев до нанесения каждого

последующего. При использовании грунта Pinotex Base дождитесь полного его впитывания и высыхания, и лишь затем приступайте к основному окрашиванию. КРАСИМ (что?) ПОЛЫ, ТЕРРАСЫ, САДОВУЮ МЕБЕЛЬ КРАСИМ (чем?) Pinotex Wood&Terrace oil. Подготовьте и очистите поверхность от загрязнений. Для эффективной защиты глубоких слоев древесины используйте деревозащитную грунтовку-антисептик Pinotex Base. После полного высыхания грунта (24 часа) нанесите кистью или тампоном не менее 3-х слоев масла Pinotex Wood&Terrace Oil. Для более глубокого проникновения наносите средство вдоль древесных волокон. Через 20-30 минут после нанесения удалите не впитавшиеся излишки масла мягкой безворсовой тканью. ! Советы от мастера- Проводите профилактическое промасливание раз в год. Это значительно уменьшит растрескивание древесины и защитит деревянные поверхности от негативного влияния осадков, влаги и грязи.- Если поверхности находятся под прямыми активными лучами, рекомендуется использовать для их окрашивания более эффективные в защите колерованные оттенки. КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ОКНА, ДВЕРИ внутри КРАСИМ (чем?) Pinotex Interior, Pinotex Lacker Aqua, Pinotex Aqua Protect. Подготовьте и очистите поверхность от загрязнений. Разбухшие, просевшие окна и двери откорректируйте при помощи рубанка. Снимите фурнитуру, несъемные детали и стекла защитите малярным скотчем. Металлические детали, по необходимости, обработайте антикоррозийным средством. Окрашивайте поверхность непрерывным слоем с помощью кисти, тщательно обрабатывая торцы деревянных поверхностей.

Внимательно соблюдайте время высыхания слоев до нанесения каждого последующего.! Советы от мастера- Не замораживайте пропитку и не храните ее при низких температурах. При несоблюдении условий хранения пропитка теряет свои качественные характеристики. - Малярный скотч удаляйте сразу же после окрашивания участка, а фурнитуру и съемные детали монтируйте только после полного высыхания, чтобы не повредить свежеекрасненную поверхность. КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫКРАСИМ (чем?) Pinotex Lacker YachtПодготовьте и очистите поверхность от загрязнений.Для эффективной защиты глубоких слоев древесины используйте деревозащитную грунтовку-антисептик Pinotex Base при наружных работах. Окрашивайте поверхность непрерывным слоем с помощью кисти, тщательно обрабатывая торцы деревянных поверхностей. Внимательно соблюдайте время высыхания слоев до нанесения каждого последующего.! Советы от мастераВ качестве первого грунтовочного слоя можно использовать лак Pinotex Lacker Yacht, разбавленный в пропорции не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака. КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ИГРУШКИКРАСИМ (чем?) Pinotex Lacker AquaПодготовьте и очистите поверхность от загрязнений.Для удобства и улучшения работы в качестве первого грунтовочного слоя используйте лак Pinotex Lacker Aqua, разбавленный в пропорции не более 1 части воды на 10 частей лака. Окрашивайте поверхность непрерывным слоем с помощью кисти, тщательно обрабатывая торцы деревянных поверхностей.

Внимательно соблюдайте время высыхания слоев до нанесения каждого последующего. ! Советы от мастераИспользуйте лак Pinotex Lacker Aqua CLR в качестве самостоятельного финишного покрытия и как базу для колеровки.При использовании колерованного лака помните – чем больше слоев, тем насыщеннее итоговый цвет поверхности. КРАСИМ (что?) СКРЫТЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЛАГИ, БАЛКИ, СТРОПИЛАКРАСИМ (чем?) Pinotex ImprаПодготовьте и очистите поверхность от загрязнений.Окрашивайте поверхность непрерывным слоем вдоль древесных волокон, тщательно обрабатывая торцы деревянных поверхностей. Для удобства и равномерности нанесения пропитка-антисептик имеет зеленый индикатор, который позволяет избежать появление непрокрашенных участков. ! Советы от мастераЗащитная пропитка-антисептик Pinotex Imprа предназначена для поверхностей, не подлежащих дальнейшей декоративной обработке. При проведении окрасочных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты. А по окончании позаботьтесь об окружающей среде – тщательно вымойте инструменты, остатки лакокрасочных средств утилизируйте в специализированных пунктах. При соблюдении всех рекомендаций Вы получите надежное защитное покрытие, которое будет служить Вам долгие годы.
